



23. Farecor Cal Base

(GP-CSI-W0 ENE-EN998-1)

CARACTERÍSTICAS

- Mortero a base de cales especiales.

PRESENTACIÓN

- Sacos de 25 kg.

APLICACIONES

- Especial para restauración de obra histórica (no contiene cemento Portland).
- Rehabilitación de mampostería de piedra natural y soportes antiguos.
- Relleno de juntas entre piezas de piedra natural.
- Revoco de regularización sobre soportes antiguos.
- En interiores y exteriores.
- Aplicación manual o con máquina de proyección.

SOPORTES

- Soporte de enlucido de cal antiguos.
- Mampostería de piedra natural.
- Revocos cementosos no hidrofugados.
- Ladrillo cerámico de cualquier formato.
- Bloque de termoarcilla (previamente imprimado).

COMPOSICIÓN

- Cal aérea, cal hidráulica, puzolanas, áridos calizos seleccionados y aditivos orgánicos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada.
- Amasar hasta la homogeneización total (sin brumos), con un batidor para mortero a bajas revoluciones.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Aplicar el mortero manualmente, rellenando huecos y juntas entre piezas mediante una paleta o talocha de madera o plástico.
- Continuar aplicando una capa continua hasta conseguir el espesor deseado; se recomienda armar la primera capa con malla de fibra de vidrio de luz 10x10 mm
- Aplicar varias capas si es necesario, esperando al menos 24 horas entre capa y capa.
- Realizar la terminación con una llana o talocha.

RECOMENDACIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a 35°C
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas.
- Una vez amasado no añadir agua adicional.
- No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables, ni sobre soportes hidrofugados superficialmente.
- No exceder de 1,5 cm de espesor por capa; en caso de un mayor espesor total de revoco, aplicar varias capas.
- En uniones entre soportes de diferente naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio.
- En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer con agua pulverizada durante las 24 horas siguientes.
- Para más información solicitar ficha técnica y/o de seguridad.

CONSERVACIÓN

- Período de almacenamiento 12 meses.
- Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la humedad.



FARECOR MORTEROS, S.L.

Ctra. A-340 - Estepa-Guadix, km 42,500
14900 LUCENA (Córdoba)

FARECOR CAL BASE

Nº ECB25-100
EN 998-1

Mortero de cal para revoco y enlucido

- Reacción al fuego: Euroclase A1
- Adherencia: 0,2 N/mm² FP:B
- Absorción de agua: W0
- Resistencia a compresión: >1.5
- Coeficiente de difusión del vapor de agua: ≤ 1.5
- Conductividad térmica: λ 10,seca = PND
- Emisión de sustancias peligrosas: ver FDS