



24.Farecor Cal Fino

(CR-CSI-W2 según UNE-EN 998-1)

CARACTERÍSTICAS

- Mortero coloreado a base de cales especiales.

PRESENTACIÓN

- Sacos 25 kg.

APLICACIONES

- Capa decorativa fina sobre Farecor Cal Base.
- Especial para restauración de obra histórica o antigua; exento de cemento Portland y con elevada transpirabilidad.
- Ideal para terminaciones decorativas tradicionales en obra nueva.
- Hidrofugado en masa.
- En interiores y exteriores.
- Aplicación manual o con máquina de proyección.

SOPORTES

- Revoco de Farecor Cal Base u otros de enlucido de cal antiguos.
- Revocos cementosos no hidrofugados.
- Mampostería de ladrillo, bloque cerámico y bloque de hormigón.

COMPOSICIÓN

- Cal aérea, cal hidráulica, puzolanas, áridos calizos seleccionados, aditivos orgánicos y pigmentos minerales.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Mezclar el producto en polvo con la cantidad de agua indicada.
- Amasar hasta la homogeneización total (sin grumos), con un batidor para morteros a bajas revoluciones.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Extender el mortero con llana de acero inoxidable limpia y en buen estado, de manera compacta, uniforme y sin irregularidades hasta conseguir una capa continua de entre 5 y 10 mm.
- Puede ser necesario aplicar una segunda capa, por lo que el espesor final dependerá del tipo de terminación decorativa que se desee realizar.
- Realizar la terminación decorativa deseada.

RECOMENDACIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a 35°C
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias o heladas.
- Una vez amasado no añadir agua adicional.
- No aplicar sobre yesos, pinturas antiguas o soportes fácilmente disgregables, ni sobre soportes hidrofugados superficialmente.
- Se recomienda aplicar siempre sobre una base previa de Farecor Cal Base.
- No exceder de 10 mm de espesor por capa.
- En uniones entre soportes de diferentes naturaleza utilizar refuerzo de malla de fibra de vidrio.
- En caso de altas temperaturas o fuertes vientos, humedecer el revoco de mortero con agua pulverizada durante las 24 horas siguientes a su ejecución.
- Para más información solicitar ficha técnica y/o de seguridad.

CONSERVACIÓN

- Período de almacenamiento 12 meses.
- Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la humedad.



FARECOR MORTEROS, S.L.

Ctra. A-340 - Estepa-Guadix, km 42,500
14900 LUCENA (Córdoba)

FARECOR CAL FINO

Nº ECC25-101

EN 998-1: 2010

Mortero de cal para revoco y enlucido

- Reacción al fuego: Euroclase A1
- Adherencia: 0,2 N/mm² FP:B
- Absorción de agua: W2
- Resistencia a compresión: >2
- Coeficiente de difusión del vapor de agua: ≤ 12
- Conductividad térmica: λ 10,seca = PND
- Emisión de sustancias peligrosas: ver FDS