

38. Farecor Reparador

CARACTERÍSTICAS

(R4 EN 1504-3)

- Tixotrópico para gran espesor.
- Grandes prestaciones mecánicas.
- Fibroreforzado.
- Clase R4

PRESENTACIÓN

- Sacos 25 kg

APLICACIONES

- Mortero de reparación estructural.
- Adecuado para trabajos de reparación como reparación de muros de hormigón degradados, pilares, columnas, balcones, voladizos de hormigón, etc
- Hasta 40 mm de espesor.
- Interior y exterior.

SOPORTES

- El soporte debe estar limpio y ser absorbente además de tener buena resistencia.
- Las superficies muy absorbentes y/o muy calientes deberán humedecerse en el momento de la utilización del producto.
- No admisibles: soportes de yeso o escayola, soportes pintados, soportes hidrofugados y en definitiva cualquier soporte que no presente una buena absorción y consistencia aceptable.

COMPOSICIÓN

- Cementos especiales, áridos seleccionados y aditivos orgánicos e inorgánicos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Dosificación de agua: 16%±2% (±4 litros saco)
- Amasar hasta conseguir una pasta homogénea y dejar reposar entre 3 y 5 minutos.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Aplicar el mortero manualmente con la paleta en espesores nunca inferiores a 8 mm, ni superiores a 40 mm, presionando el mortero con la llana sobre el soporte.
- El tiempo de aplicación es de aproximadamente 40 minutos dependiendo de las condiciones ambientales.
- Fratar con fratas de plástico o madera, o alisar con llanas.
- Proteger el mortero durante su fraguado favoreciendo un buen curado del producto.

RECOMENDACIONES

- No aplicar con lluvia, fuerte viento o insolación directa.
- Respetar las instrucciones de uso.
- Para más información solicitar ficha técnica y/o de seguridad.

CONSERVACIÓN

- Período de almacenamiento 12 meses.
- Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la humedad.



FARECOR MORTEROS, S.L.

Ctra. A-340 - Estepa-Guadix, km 42,500
14900 LUCENA (Córdoba)

FARECOR REPARADOR

Nº: FTRP25-129
EN 1504-3

Mortero tipo PCC para reparación estructural de hormigón

- Resistencia a compresión: R4
- Contenido de iones de cloruro: ≤0,05%
- Adhesión: ≥2MPa
- Compatibilidad térmica: ≥2MPa
- Parte 1: Hielo/Deshielo.
- Resistencia a la carbonatación: pasa.
- Módulo de elasticidad: ≥20GPa
- Absorción capilar: ≤0,5 Kg m² h
- Reacción al fuego: Euroclase A1